

NOVAFLEX^{SILICONE}

Sellador de canalones

NovaFlex Gutter Sealant es un sellador de silicón no corrosivo y con poco olor, que se vuelve un sólido flexible, duradero y similar al caucho tras el curado. La fórmula, sin efectos de hundimiento, se recomienda para el montaje, la reparación y el sellado de canalones. Funciona como adhesivo y sellador, adhiriéndose a los sustratos más comunes sin necesidad de aplicar un imprimante.

- **Tolera lluvias dentro de una hora**
- **Se cura por completo en un plazo de 24 a 48 horas** (dependiendo de la temperatura, la humedad y el espesor)
- **Se puede aplicar a temperaturas de entre -29 °C a 71 °C (-20 °F y 160 °F)**
- **Resistente a los rayos UV, al moho y hongos**
- **Permanentemente flexible**
- **Fórmula para todo tipo de condiciones climáticas**
- **Libre de solventes**

Aplicaciones: canalones, parte inferior de terrazas, cubiertas para patios, garajes abiertos y sistemas de conducción de agua

Presentación: Cartuchos de 284 g (10 oz), tubos aplicadores de 85 g (3 oz)

Colores: gris (GS111), blanco (GS104), transparente (GS150)



NOVAGARD[®]

Siliconas de alto rendimiento





Cómo seleccionar el sellador adecuado

Formulación	SILICON	TRIPOLÍMERO	SOLVENTE
Tiempo sin pegajosidad	<1 hora	15 minutos	30 minutos
Tiempo de curado completo	24 a 48 horas (cordón de 0,95 cm/3/8")	5 días	7 a 14 días
Contracción después del curado	Indetectable (99 % de sólidos)	Significativa (menos del 60 % de sólidos)	Significativa (70 % de sólidos)
Cumple con las normas de COV	En los 50 estados	No puede venderse en California	No puede venderse en California
Resistencia a los rayos UV	Excelente	Buena	Buena
Resistencia a la intemperie	Excelente	Buena	Buena
Temperatura de servicio	-40 °C a 204 °C (-40°F a 400°F)	-40 °C a 82 °C (-40°F a 180°F)	-18 °C a 66 °C (0°F a 150°F)
Temperatura de aplicación	-29 °C a 71 °C (-20°F a 160°F)	-18 °C a 60 °C (0°F a 140°F)	4 °C a 49 °C (40°F a 120°F)
Resistencia a la tracción	150 a 300 psi	140 psi	no disponible
Elongación	400 al 950 %	900 %	no disponible
Limpieza	Se limpia con un paño húmedo	Requiere solventes y raspado	Requiere alcohol mineral o diluyente de pintura
Se adhiere a	Vinilo, madera, mampostería, acero, ladrillo, cerámica, vidrio, fibra de vidrio, piedra, concreto, aluminio y papel impermeable para construcción	Tejas de asfalto, mampostería, vidrio, concreto, vinilo, chapa metálica, madera, y otros sustratos de construcción comunes	Aluminio, acero galvanizado y vinilo